


AQUARBO® Aktivkohle

Stand: 01.01.2014 Rev. Nr.: 001

AQUARBO® S48

Typische Eigenschaften	AQUARBO® S48	
Aussehen		Kornkohle
Körnung	mm	2,0 – 4,8
Schüttdichte	kg/m ³	490 +/- 30
Wassergehalt bei Abpackung, maximum	%	5
Härte minimum	%	92
CCl ₄ Aktivität	Min. %	55
Jodzahl, minimum	mg/g	900
Spezifische Oberfläche, BET-Methode	m ² /g	900

Verpackung

AQUARBO® S48 ist standardmäßig in 25 kg Papiersäcken mit PolyethylenInnensack verpackt. Selbstverständlich kann AQUARBO® S48 auch in 500 kg Big Bags oder lose geschüttet in Silofahrzeugen geliefert werden.